

BIO IMPREGNOL TS 11

478303

Oljna impregnacija

OPIS IZDELKA

- Impregnacijsko sredstvo na osnovi:
- - naravnih rastlinskih olj
- - mineralnega medicinskega olja

PODROČJA UPORABE

- Primeren za površinsko zaščito lesnih vrst, ki pridejo v stik s hrano.
- Ne priporočamo za zaščito notranjega pohištva, notranjih vrat ter ostalih elementov, ki zahtevajo mehansko odpornost in pogostejše čiščenje.
- Priporočamo predhodno testiranje aplikacije in kompatibilnosti materiala z obdelovano lesno vrsto.

PRIPADAJOČE KOMPONENTE

Čistilo:

Helios čistila	Opombe
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL redčilo	

PODATKI O IZDELKU

Tip	olja
Gostota	0,87 - 0,90 kg/l
Dobavna viskoznost	DIN4 20°C 18 - 22 s
Suha snov (%)	100 %
Izgled	Bistra rumenkasta tekočina
Niansa	brezbarvna, rahlo rumenkasta

Debeline nanosov

Priporočeni nanosi	50 - 100 g/m²
--------------------	---------------

Sušenje

Olje ne suši, zato obdelovance lahko po krajši stabilizaciji takoj pakirate. Izdelke pakirati v povoskan papir.

Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.

PRIPRAVA POVRŠINE

- Nanašamo na lesene površine, ki morajo biti predhodno dobro obrušene in brez prahu ali drugih nečistoč.
- Priporočamo brušenje: bukev P280 - P320 ; hrast, bor, smreka P180 – P220 ...

DELOVNI POGOJI

- Podlago in premaz je potrebno pred aplikacijo termostatirati na sobno temperaturo (minimalno 18°C).
- Aplicirati in sušiti pri temperaturi 18 – 25°C in relativni zračni vlažnosti 40 – 70%.
- Oljenje (aplikacijo in sušenje) izvajajte v posebej za to namenjenih prostorih, saj obstaja nevarnost kontaminacije lesenih obdelovancev in ostalih materialov z oljem, kar lahko vodi do nastanka kraterjev oz ostalih defektov pri površinski obdelavi.

NAVODILA ZA NANAŠANJE

- Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati.
- Dobavna viskoznost je delovna viskoznost.
- Impregnacijo aplicirajte na površino v presežku in jo enakomerno razporedite po celotni površini, da se les dobro impregnira.
- Pri umakanju obdelovanec potopite v celoti v olje in ga po določenem času impregnacije postavite tako, da se olje odteče.
- Po določenem času višek impregnacije v celoti odstranite s krpo in enakomerno zgladite površino s čisto suho krpo.



MAZANJE / BRISANJE

Redčenje:	ni potrebno
Čistilo:	402755 HELIOCEL redčilo
Čas impregnacije:	1 - 3 minut



UMAKANJE

Redčenje:	ni potrebno
Čistilo:	402755 HELIOCEL redčilo
Čas umakanja:	10 - 60 s

SKLADIŠČENJE

- 24 mesecev v originalno zaprti embalaži pri temperaturi do +35°C.
- Zaščititi pred direktno sončno svetlobo.

VARNOSTNA NAVODILA

- Glejte Varnostni list in etiketo izdelka.

OPOMBE

- Na zahtevo kupca izdamo za vsako šaržo premaza ustrezeni kakovostni izvid z vsemi kontrolnimi podatki.
- Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.
- Sistem kakovosti je usklajen z ISO 9001.
- Izdelke pakirati v povoskan papir.