



# AMAL

## 4001/4002/4003

### POLIURETANSKI LAK ZA PARKET

**LASTNOSTI:** Brezbarvni parket lak na osnovi modificirane alkidne smole.

**PODROČJA UPORABE:** Brezbarvni parket lak za lakiranje vseh vrst parketa in drugih talnih oblog ter plutovinastih talnih oblog.

**TEHNIČNI PODATKI:**

Gostota:	0,90 – 0,94 g/ml
Viskoznost po DIN53211:	približno 100 s
Stopnja sijaja:	4001 – sijajni
	4002 – svileni sijajni
	4003 - mat
Poraba:	Približno 100 do 150 ml/m <sup>2</sup>
Prašno suh.	po približno 2 urah
popolnoma suh:	po približno 24 urah
Sposoben za ponovno lakiranje	Po 6 – 8 urah

**NAVODILO ZA UPORABO**

Upoštevati moramo splošna navodila za pripravo podlage. Pri dvomljivih podlagah priporočamo predhodni preizkus. Največja dovoljena vlažnost podlage je 12%. Pri lakiranju eksotičnega lesa, ki vsebuje veliko smole, moramo smolo najprej odstraniti z nitro razredčilom.

Poliuretanski lak AMAL 4001/4002/4003 je pripravljen za takojšno uporabo. Pred začetkom dela ga moramo dobro premešati.

**LAKIRANJE:**

**PRI OPTIMALNI VLAŽNOSTI ZRAKA**

- priporočljivo je, da parket najprej impregniramo s temeljnim premazom, nato nanesemo 2 do 3 tanke premaze laka AMAL 4001/4002/4003, do zelene stopnje sijaja.
- Zaporedne premaze nanašamo v obdobju 6 do 8 ur, da se doseže optimalno medsebojno vezanje.
- Po daljšem časovnem obdobju, priporočamo pred lakiranjem rahlo brušenje u brusnim papirjem 320-400
- Pri sanaciji starih lakiranih površin, pa je potrebno temeljito brušenje.

**V NOTRANJIH PROSTORIH**

- Za prvi nanos laka, lak AMAL 4001/4002/4003 razredčimo s približno 20% redčila AMAL1030, za drugi in tretji nanos 15% redčila!
- Nato nanesemo 2 tanka nanosa do zelene stopnje sijaja

**PAKIRANJE:**

0,75 L, 2,5 L, 5 L, 20 L (po naročilu)

**ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE**

Orodje takoj po uporabi očistimo z razredčilom AMAL 1030. Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Odprto embalažo vedno dobro zapremo. Na hladnem in v dobro zaprti embalaži je rok uporabe neomejen.

---

**OPOMBE**

Navodila za pomoč kupcem oz. izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.

---

December, 2016



AMAL d.o.o., Koprška 64  
SI - 1000 Ljubljana  
Tel.: 00 386 1 200 77 40  
Fax: 00 386 1 200 77 41  
Email: [amal.si@siol.net](mailto:amal.si@siol.net)  
W: <http://www.amal.si/>