

**NEOSTIK SK-121
PROFESIONAL**

NEOSTIK SK-121 je univerzalno visokokvalitetno enokomponentno kontaktno lepilo na osnovi sintetičnega kavčuka in topil.

NEOSTIK SK-121 se uporablja za kvalitetna lepljenja usnja, gume, tekstila, itd. Lepilo vsebuje več lepilne snovi in manj topil. Visoka vsebnost lepilne snovi omogoča lepljenje in/ali tesnenje zelo poroznih materialov npr. gumijevih cevi na kovino pri pralnih in pomivalnih strojih.

TEHNIČNI PODATKI:

Suhi ostanek (1,5 ure / 105°C)	min. 29%
Viskoznost (Brookfield)	10 - 12 Pas
Odprti čas (20°C)	7-10 min. (odvisno od materialov, temperature, vlage itd.) <u>Površini spojimo, ko se sloj lepila toliko osuši, da se lepilo ne vleče več za prstom, a še daje občutek lepljivosti.</u>
Luščilna trdnost	min. 5 N/mm
Delovna temperatura	+15 do +20°C
Nanos	obojestransko
Poraba	250-350 g/m ² (odvisno od površin, ki jih lepimo)
Čiščenje in razredčevanje	RAZREDČILO SK
Skladiščenje	+8 do +25°C POZOR! VNETLJIVO!
Rok uporabe	min 24 mesecev

UPORABA:

Površine, ki jih lepimo pred lepljenjem očistimo vseh nečistoč (olja, maščobe, ostanki barv in lakov) ter odprašimo. Površine morajo biti suhe. Gladke površine pred lepljenjem nahrapavimo. Lepilo v večjih embalažah pred lepljenjem dobro premešamo. Lepilo nanašamo s krajšim, tršim čopičem ali drobno nazobčano lopatico v enakomerno tankem sloju na obe površini, ki ju želimo zlepiti. Počakamo, da se sloj lepila primerno osuši ter površini s pritiskom (0,5 do 5 kg/cm² cca. 30 s) spojimo. Končna trdnost zavisi od jakosti pritiska, ne od trajanja. Po lepljenju lege materialov ne moremo več popravljati.

Površine zelo vpojnih materialov zahtevajo dva nanosa lepila, pri čemer drugi sloj lepila nanašamo na osušen prvi sloj.

Za razredčevanje lepila in čiščenje orodja uporabljamo RAZREDČILO SK.

Pomembno:

- V kolikor zaradi izpostavljenosti nižjim temperaturam lepilo želira ali zmrzne, le to po termostairanju na sobno temperaturo (18-20°C) in premešanju ponovno pridobi prvotne lastnosti brez negativnega vpliva na končno kvaliteto spojev.
- Med delom morajo biti embalažne enote tesno zaprte sicer zaradi izhlapevanja topil prihaja do prekomernega zgoščevanja lepila.

NEVARNOSTNA OPOZORILA:

Opozorilna beseda: **Nearno**

Vsebuje: kolofonija Lahko povzroči alergijski odziv.

Stavki o nevarnosti (H-stavki):

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

IZDELEK SE UPORABLJA V ŠIROKI POTROŠNJI IN ZA PROFESIONALNO UPORABO.

Verzija: **3.0 01/2017**



N°SL20812Q

N°SL20810E

Ti podatki so plod naših dosedanjih izkušenj. Navodila so prirejena za tipične primere. Pri posebnih primerih in izjemnih razmerah ne moremo prevzeti odgovornosti za uspeh pri vašem delu. Upamo, da vam bodo ta navodila v pomoč pri delu z našimi izdelki. V primeru nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj vam je na razpolago naša tehnična služba. našimi izdelki. V primeru nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj vam je na razpolago naša tehnična služba.