



TESSAROL osnovna barva za les



PODROČJE UPORABE

Pokrivna temeljna barva za zaščito različnih leseni površin kot so vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije, razni opaži iz lesionita in iverice, obnavljanje starega pohištva v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- temeljni mat premaz, ki omogoča dihanje lesa
- dobra pokrivnost
- dobro razливanje
- hitro sušenje
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI

SESTAVA	alkidno vezivo, topilo, pigment, polnila
BARVNI TONI	bela
TONIRANJE	HGMIX
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,23 g / ml
REDČENJE	pripravljen za uporabo
EU VOC kategorija in meje	IIA(d), 300g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 300g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75l, 2,5l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladičen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO

NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič, valjček	/			
brizganje				
airless	/	dobavna	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 barov
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 2 ure, na oprijem 2 - 3 ure, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 10 - 12 m² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste podlage in načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1x TESSAROL osnovna barva za les
	zunaj		1x BORI impregnacija z biocidom W	2x TESSAROL osnovna barva za les
STARİ PREMAZI	znotraj / zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1x impregnacija ali 1 - 2x TESSAROL osnovna barva za les	1 - 2x TESSAROL emajl ali 1 - 2x TESSAROL professional emajl ali emajl ali 1 - 2x TESSAROL akril emajl

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih, zato premazov na osnovi alkidnih veziv ne priporočamo za barvanje notranjih delov pohištva.