

	Koda izdelka:	<b>320340</b>
	Ime izdelka:	<b>BONDEX SATIN</b>
	Priporočeno za:	Okna in vrata
	Razpoložljive velikosti:	0.75 L - 2.50 L - 5.00 L



Zaščita pred plesnijo in gnitjem	UV-zaščita	Vodoodbojno	Dobro prodiranje	Brez luščenja – brez mehurjev	Čas do ponovnega nanosa 16 ur	Pokritost: 10–16 m <sup>2</sup> /l
----------------------------------	------------	-------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

## 1. Opis izdelka

1.1	<b>Vrsta izdelka:</b>	Prozorna alkidna lazura za vse vrste lesa.
1.2	<b>Proizvajalec:</b>	Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 - Søborg - Danska Telefon: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.com
1.3	<b>Kje naj se uporablja:</b>	Na vseh vrstah lesenih predmetov iz vseh vrst lesa na prostem in v zaprtih prostorih. Posebno priporočeno za okna in vrata.
1.4	<b>Posebne lastnosti:</b>	Izdelek ima prosojno satenasto svetlečo površino. Sredstvo BONDEX Satin polepša teksturo in videz lesa. Premaz ščiti pred plesnijo in gnitjem.
1.5	<b>Ponudba barv:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 900 Clear • 901 Pitch Pine • 910 Pine • 904 Oregon Pine • 905 Teak • 922 Oak • 926 Chestnut • 907 Walnut</li> <li>• 931 Nut Brown • 968 Red Mahogany • 906 Palisander</li> <li>• 930 Ebony • 909 Redwood • 913 Iroko • 908 Macassar</li> <li>• 903 Antique Pine • 916 Natural Oak • 940 Golden Oak • 444 Aegean Blue • 551 Spruce Green • Vsi standardni odtenki in Clear se mešajo.</li> </ul>
1.6	<b>Dobavljena oblika:</b>	Pripravljeno na uporabo.
1.7	<b>Poročila/potrdila o preizkusih:</b>	Trenutno ni na voljo.

## 2. Sestava

2.1	<b>Vezivo:</b>	Alkid.
-----	----------------	--------

2.2	<b>Topila:</b>	Beli špirit (nafta (petrolej)).
2.3	<b>Vsebnost VOC:</b>	Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 500 g/l (2007)/400 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 399 g/l
2.4	<b>Pigmenti:</b>	Organski in anorganski pigmenti.
2.5	<b>Aktivne sestavine:</b>	<1 % diklofluanid.
2.6	<b>Dodatki:</b>	–
<b>3. Tehnični podatki</b>		
3.1	<b>Specifična teža:</b>	Približno 0,9 kg/l.
3.2	<b>Viskoznost:</b>	Približno 45 s/posodica DIN 4 mm/20 °C.
3.3	<b>Vnetišče:</b>	Približno 62 °C, Pensky Martens.
3.4	<b>Sijaj:</b>	Svilnato svetleče, približno 75 pod kotom 60°.
3.5	<b>Vsebnost suhe snovi:</b>	Približno 50 % po teži.
3.6	<b>Vonj</b>	Močan.
3.7	<b>Pokritost:</b>	10-15 m <sup>2</sup> /l, odvisno od vrste lesa in stanja podlage.
3.8	<b>Čas sušenja:</b>	<u>Suho na dotik</u> : 4-6 ur. <u>Primerno za naslednji premaz</u> : Približno 24 ur. Izmerjeno pri 23 °C in standardni vlažnosti 60 %. Na nekaterih vrstah tropskega lesa lahko izločki lesa podaljšajo sušenje. Zaradi tega priporočamo, da sušenje preverite na manjši površini in/ali da les operete z razredčilom za celulozo.
3.9	<b>Odpornost proti vrem</b>	Vodoodbojno.
3.10	<b>Fungicid:</b>	–
3.11	<b>Biocidni učinek:</b>	–
3.12	<b>Redčenje:</b>	Ne redčite.

3.13 **Skladiščenje:** Varujte pred zmrzovanjem.

3.14 **Življenjska doba:** 5 let v neodprtih posodah.

#### 4. Površina in priprava

4.1 **Splošno:** Pred uporabo dobro premešajte.

4.2 **Substrat:** Površina mora biti čista, suha in trdna.

4.3 **Vsebnost vlage:** Vsebnost vlage: Mehak les: največ 15 % - Trd les: največ 12 %. Ne uporabljajte pri temperaturah z dnevnim povprečjem pod 5 °C ali nad 80 % relativne vlage.

#### 5. Obdelava

5.1 **Način nanosa:** Nanašajte s čopičem ali pršenjem.

5.2 **Predhodna obdelava:** Predobdelane površine : z oblanjem ali brušenjem odstranite premaz do čistega lesa. Odstranite alge, maščobo in umazanijo. Nov, neobdelan in nepritrjen mehak les : potrebna je predobdelava z impregnacijo BONDEX.

5.3 **Obdelava:** 2-3 premazi sredstva BONDEX Satin. Za najboljši rezultat nanesite 1 sloj BONDEX Matt zelene barve, potem pa 2 sloja BONDEX Satin. Premaza BONDEX Satin Clear nikoli ne uporabljajte samostojno na prostem. Uporabljajte ga samo v zaprtih prostorih za redčenje drugih barv, delež naj znaša največ 25 %.

5.4 **Obnova prej premazanega lesa:** Na prej premazanih površinah z oblanjem ali brušenjem odstranite premaz do čistega lesa. Odstranite alge, maščobo in umazanijo.

5.5 **Čiščenje orodij:** Orodja takoj očistite z belim špiritom.

#### 6. Varnostni ukrepi

6.1 **Splošno** Upoštevajte pogosta varnostna pravila za delo z barvami in laki. Podrobnejše informacije so na voljo v podatkovnem listu za varnost materiala (MSDS).

<b>6.2 Varnostna navodila:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vsebuje 2-butanonoksim, 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on in kobaltov karboksilat</li><li>• Lahko povzroči alergično reakcijo</li><li>• Varujte pred dosegom otrok</li><li>• Ne vdihujte hlapov/meglice</li><li>• Izogibajte se stiku s kožo</li><li>• Ob stiku z očmi takoj sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč</li><li>• Po stiku z vodo takoj sperite z veliko vode</li><li>• V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite to posodo ali nalepko</li><li>• Krpe, prepojene v izdelku, lahko povzročijo samovžig</li></ul>
--------------------------------	--

## 7. Odstranjevanje

<b>7.1 Odstranjevanje:</b>	Ne praznite v odtoke ali okolje. Odpadnega izdelka ne smete zlit v odtoke, vodotoke ali zemljo. Prazne pločevinke je mogoče reciklirati (to preverite na svojem krajevnem odlagališču ali pri krajevnih oblasteh).
----------------------------	--

*Namen tega tehničnega podatkovnega lista je zagotavljanje informacij o lastnostih izdelka za naše stranke. Ponujene informacije temeljijo na preizkusih, ki smo jih opravili pod pogoji uporabe, ki so skladni s prevladujočimi standardi. Naša priporočila za uporabo so samo informativna in v nobenem primeru nimajo prednosti pred posebnimi priporočili, kjer se upoštevajo vrsta in pogoji določenega mesta, prav tako pa podjetje DYRUP na njihovi podlagi zato ne prevzema nikakršne odgovornosti. Stranke naj preverijo, ali je bil ta izdelek posodobljen z novejšo različico, ki upošteva nove tehnične podatke. Ta različica razveljavlja in zamenjuje vse prejšnje različice tehničnih podatkovnih listov, ki se nanašajo na ta izdelek.*