



AMAL

LAK ZA ČOLNE

LASTNOSTI:

Brezbarvni lak za zunanje lesene površine na osnovi modificirane alkidne smole posebej odporne na kombinacijo vode in sonca. AMAL LAK ZA ČOLNE je odporen na slano vodo.

PODROČJA UPORABE:

Primeren za lesene čolne, lesene dele plovil, lesene jadrnice – pri plovilih se lak uporablja samo za lesene površine nad vodno gladino. Ravno tako se lahko AMAL LAK ZA ČOLNE uporablja za vrata, lesene delovne površine, ograje, pergole, lesene stopnice, klopi, polkna, pluto,...

TEHNIČNI PODATKI:

Gostota:	0,90 – 0,98 g/ml
Viskoznost po DIN53211:	približno 100 s
Stopnja sijaja:	Sijajni
Poraba:	približno 100 do 150 ml/m ²
Prašno suh.	po približno 2 urah
Popolnoma suh:	po približno 24 urah
Primeren za ponovno lakiranje	po 6 – 8 urah
Razredčilo	AMAL 1030

NAVODILO ZA UPORABO

Podlaga mora biti čista in suha, brez prašnih delcev in oljnih madežev, ki lahko delujejo kot ločilci. Priporočamo delo pri temperaturah zraka in podlage med +5 in +25 °C in 12% vlažnosti podlage. Pri dvomljivih podlagah priporočamo predhodni preizkus. Pri lakiranju eksotičnega lesa, ki vsebuje veliko smole, je smolo potrebno odstraniti z nitro razredčilom in nato površino rahlo obrusiti.. AMAL LAK ZA ČOLNE je pripravljen za takojšno uporabo. Pred začetkom dela je potrebno lak dobro premešati.

LAKIRANJE:

PRI OPTIMALNI VLAŽNOST ZRAKA

- priporočljivo je, da novo leseno površino najprej impregnirate z osnovno zaščito za les,
- **PREMAZNI SISTEMI** : NOV LES : temeljni premaz in 3x tanek premaz AMAL LAK ZA ČOLNE, OBNOVITVENI PREMAZ : po potrebi temeljni premaz in 2x tanek premaz AMAL LAK ZA ČOLNE. Za les v notranjih prostorih temeljni premaz za les ni potreben, priporočamo 2 -3 x tanek premaz AMAL LAK ZA ČOLNE.
- AMAL LAK ZA ČOLNE se lahko nanaša z čopiče, valjčkom ali brizganjem. Po prvem tankem nanosu laka lahko po 6 do 8 urah nanese 2. in v enakem časovnem obdobju 3. tanek premaz AMAL LAK ZA ČOLNE.
- Pred zadnjim lakiranje priporočamo rahlo brušenje z brusnim papirjem granulacije 320-400.
- Pri sanaciji starih površin, je pred prvim nanosom AMAL LAK ZA ČOLNE potrebno temeljito brušenje starega premaza.

REDČENJE

- prvi nanos AMAL LAK ZA ČOLNE s približno 20%, drugi in tretji nanos pa s približno 15% razredčila AMAL 1030.
- V primeru brizganja AMAL LAK ZA ČOLNE razredčite z 10% razredčila AMAL 1030

EMBALAŽA:

0,75 L

ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE

Delovno orodje (čopič, valjček, mešala, itd..) takoj po uporabi očistite z razredčilom AMAL 1030. Ostanke lak odvrzite kot posebne odpadke. Hranite v dobro zaprti embalaži na suhem in hladnem prostoru, proč od vnetljivih izvorov. Originalno zaprt in skladiščen v suhem prostoru (od +5 do + 35 °C), je rok uporabe izdelka neomejen.

OPOMBE

Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz. izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.

Februar, 2017



AMAL d.o.o., Koprška 64
SI - 1000 Ljubljana
Tel.: 00 386 1 200 77 40
Fax: 00 386 1 200 77 41
Email: amal.si@siol.net
W: <http://www.amal.si/>