

NEOSTIK KLASIK

montažno lepilo

Večnamensko lepilo na osnovi akrilatne disperzije z dobrim oprijemom. Za pritrdjevanje, fiksiranje in lepljenje večine vpojnih gradbenih materialov (beton, opeka, les, keramika, kamen, stiropor, EPS, XPS, keramika, mavčne plošče, PVC). Odlične mehanske lastnosti, preprost za uporabo, lahko se prebarva, v vertikalni regi ne polzi, lahko se nanaša na nekoliko vlažne površine. Je okolju prijazen (ne vsebuje topil), brez neprijetnega vonja, odporen na atmosferske vplive in proti staranju, ne povzroča korozije in ne pušča madežev. Lepilo je primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Utrjen lepilni sloj je po utrditvi odporen na vodo.

Ni primerna za tesnenje PE, PP, PTFE, PMMA, mehkih plastik, neoprena, bitumna.

TEHNIČNI PODATKI:

Barva	bela....
Izgled	tiksotropna pasta
Prostorninska masa	1,60
Delovna temperatura	+5 do +40°C (podlaga, tesnilna masa,...)
Čas tvorjenja kože	15 min (23°C/50% rel. vlaž.)
Hitrost utrjevanja	2-3 mm/dan (23°C/50% rel. vlaž)
Temperaturna obstojnost	-20 do +75°C
Skladiščenje	+5 do +25°C (med prevozom do -15°C)
Rok uporabe	min. 18 mesecev

UPORABA:

Površine, ki jih lepiti, morajo biti čiste, suhe in brez oljnih madežev. Pri delu uporabljamo pištolo za kartuše. Pred iztiskanjem montiramo na kartušo plastični nastavek ki ga lahko poljubno odrežemo, glede na željeno širino. Pred uporabo priporočamo test oprijemljivosti na podlago. Pri lepljenju lepilo nanašamo v vodoravnih linijah (razmak 10-20 cm) ali točkovno. Oprijem na zelo vpojne površine je možno izboljšati z predmazom (1 del lepila + 2 dela vode). Za doseganje optimalnih lastnosti priporočamo, da sloj lepila med površinama ni tanjši od 2-3 mm. Zaradi izredno visoke moči lepljenja dodatno pričvrščevanje v večini primerov ni potrebno.

Lepilna masa prične utrjevati po ca 15 minutah, popolnoma utrjena je v 1-5 dneh odvisno od temperature, vlage in debeline tesnilnega spoja. V kolikor nismo iz kartuše v celoti porabili vse tesnilne mase, moramo plastični nastavek na vrhu pri odprtini zapreti s tesnilnim trakom ali drugim priročnim sredstvom. Neutrjeno lepilno maso lahko očistimo z vodo, že utrjeno maso pa lahko odstranimo samo mehansko.

Barvanje:

Površino lepilno mase je možno barvati z večino premazov na vodni osnovi kot 2 komponentnimi premaznimi sistemi. Barvanje priporočamo, ko je površina povsem utrjena, sicer lahko pride do razpok. Priporočamo predhoden preiskus.

Varnostna opozorila:

Vsebuje: Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 220-239-6] (3:1). Proizvod vsebuje konzervans proti mikrobnemu delovanju. Lahko povzroči alergijski odziv. Varnostni list na voljo na zahtevo.

Verzija: **1.0 01/2017**

IZDELEK SE UPORABLJA V ŠIROKI POTROŠNJI IN ZA PROFESIONALNO UPORABO.



N°SL20812Q



N°SL20810E

Ti podatki so plod naših dosedanjih izkušenj. Navodila so prirejena za tipične primere. Pri posebnih primerih in izjemnih razmerah ne moremo prevzeti odgovornosti za uspeh pri vašem delu. Upamo, da vam bodo ta navodila v pomoč pri delu z našimi izdelki. V primeru nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj vam je na razpolago naša tehnična služba. našimi izdelki. V primeru nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj vam je na razpolago naša tehnična služba.
