

Sika® Primer-210

Primer za izboljšanje oprijema

Tehnični podatki o izdelku

Kemična osnova	Promotor oprijema na osnovi topil
Barva (CSQP ¹⁾ 001-1)	prozorna z rumenkastim odtenkom
Gostota (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	približno 1,0 kg/l
Plamenišče (CSQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Vsebnost suhe snovi	približno 34%
Temperatura pri aplikaciji	+5°C do 40°C
Način aplikacije	čopič ali filc aplikator
Poraba Odvisno od poroznosti materiala	približno 50-150 g/m ²
Čas sušenja ³⁾	≥15°C 10 min <15°C 30 min največ 24 ur
Skladiščenje	v zaprti posodi na hladnem in suhem kraju ≤ 25°C
Čas skladiščenja	12 mesecev

¹⁾ CSQP = postopki skupine Sika za zagotavljanje kakovosti

²⁾ 23°C / 50% relativne vlažnosti

³⁾ Pri posebnih področjih uporabe sta lahko temperatura in čas sušenja drugačna.

Opis

Sika® Primer-210 je tekoč primer z nizko viskoznostjo za izboljšanje oprijema SikaFlex® izdelkov na različnih podlagah.

Sika® Primer-210 je izdelan po sistemu za zagotavljanje kakovosti po standardih ISO 9001 / 14001 in po programu za odgovorno ravnanje.

Področja uporabe

Sika® Primer-210 se uporablja za izboljšanje oprijema Sikaflex® lepilnih mas na različnih kovinah, kot so aluminij, galvanizirano jeklo, umetnih masah in podlagah.

Sika® Primer-210 je primeren za izboljšanje oprijema na podlagah ki jih bomo lepili in tesnili s SikaSil® lepilno tesnilnimi masami.

Ta izdelek je namenjen izkušenim uporabnikom. Pred uporabo je potrebno opraviti testiranja na aktualnem materialu in pri aktualnih pogojih (še posebej pri uporabi pri mejnih temperaturnih vrednostih) z namenom zagotoviti optimalen oprijem in kompatibilnost materialov.

Način uporabe

Površine za lepljenje morajo biti čiste, suhe in brez vseh ostankov silikona, maščobe, olja in prahu.

izboljšamo z dodatnimi postopki predpriprave površine površine kot npr. matiranje, predčiščenje, aktiviranje.

Neporozne podlage najprej aktivirajte s čistilnim sredstvom Sika® Aktivator-205 in pustite, da se posušijo.

Pri uporabi SikaSil® izdelkov na neporoznih podlagah pripravite površino s Sika® Cleaner P (metoda nenesi in obriši).

Nato s čopičem ali filc aplikatorjem nanesite tanek, a pokriven sloj Sika® Primer-210. Pri nanosu bodite pozorni da z enkratnim nanosom nanesete dovolj primerja. Idealna temperatura pri aplikacije med 15°C in 25°C.

SikaPrimer®-210 T ima kratek čas po nanosu podobne lastnosti kot termoplastični materiali. Večjih predmetov zato prve tri dni po lepljenju ne smete izpostaviti temperaturi nad 40°C.



Pomembno opozorilo

Sika®Primer-210 reagira z zračno vlago. Z namenom da obdržimo njegovo kvaliteto je pomembno da posodo po vsaki uporabi nemudoma zapremo z notranjim plastičnim pokrovčkom. Ko površino pripravimo je potrebno privijačiti še zunanji oranžen pokrovček.

V primeru da izdelek Sika®Primer-210 uporabljate redno je rok uporabe po odprtju mesec dni. V primeru da ga ne uporabljate dnevno pa ga lahko uporabljate 2. meseca.

Primer, ki postane želiran, se mu poviša viskoznost in pri katerem je prišlo do izločevanja sestavin, ni več uporaben in ga morate zavreči.

Sika®Primer-210 N nikoli ne redčite z drugimi topili in substancami.

Dodatne informacije

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali tudi naslednje dokumente:

- varnostne liste.
- Tabelo priprave površin za 1.- Komponentne poliuretane

Podatki o pakiranju

Embalaža	250 ml
	1000 ml

Določevanje vrednosti

Vsi tehnični podatki podani v tehničnem listu so podani na osnovi opravljenih laboratorijskih testov. Izmerjene vrednosti lahko rahlo varirajo zaradi faktorjev na katere nimamo vpliva.

Pomembno

Podatke in nasvete za prevažanje, delo z izdelki ter shranjevanje in odstranjevanje kemičnih izdelkov naj uporabniki poiščejo v aktualnem varnostnem listu, ki vsebujejo fizikalne, ekološke, toksikološke in druge podatke v zvezi z varnostjo.

Opomba

Podatke in zlasti priporočila za nanašanje in končno uporabo izdelkov Sika posredujemo v dobri veri in na podlagi našega trenutnega vedenja in izkušenj z izdelki, če so le-ti pravilno shranjeni in če se v normalnih razmerah pravilno uporabljajo. V praksi pa se podlage in dejanske razmere na kraju uporabe tako razlikujejo, da iz teh informacij ali kakršnih koli pisnih priporočil ali drugih danih nasvetov ni mogoče izvajati nobene garancije glede prodajljivosti ali primernosti izdelka za določen namen niti odgovornosti, ki bi izhajala iz kakršnega koli pravnega razmerja. Lastninske pravice tretjih oseb se morajo spoštovati. Vsa naročila sprejmemo ob upoštevanju naših veljavnih prodajnih in dobavnih pogojev. Uporabniki naj se vedno sklicujejo na zadnje verzije varnostnih listov za zadevni izdelek, ki jim jih bomo na zahtevo z veseljem posredovali.



Dodatne informacije najdete na:
www.sika.si
www.sika-industry.com

Sika d.o.o., Slovenija
Program Industrija
Prevale 13
1236 Trzin
e-mail: zimsek.robert@si.sika.com
Tel.: 01 580 95 34
Fax: 01 580 95 33

