

**NEOSTIK EKSPRES**

montažno lepilo

Izredno močno in hitro trajno elastično lepilo na osnovi MS polimera. Primerno je za pritrjevanje, fiksiranje in lepljenje na vse površine in večino gradbenih materialov (beton, opeka, les, steklo, keramika, kovina, stiropor, nekatere vrste plastik...). Ima odlične mehanske lastnosti, lahko se prebarva, v vertikalni regi ne polzi, lahko se nanaša na nekoliko vlažne površine in preprečuje nastanek plesni. Je okolju prijazno (ne vsebuje izocianatov, mehčal, topil in silikonov), brez neprijetnega vonja, UV stabilno, odporno na atmosferske vplive in staranje, ne povzroča korozije in ne pušča madežev. Primerno tudi za lepljenje ogledal. Odporno na vibracije in tresljaje.

**Področja uporabe:**

- za različna lepljenja in pritrjevanja v gradbeništvu
- za lepljenje različnih materialov v avtomobilski industriji, kovinskih konstrukcij, ladjedelnstvu, silosih, cisternah, kontejnerjih, vakumskih sistemih,
- za različna lepljenja in pritrjevanja v gospodinjstvu (kopalnice, kuhinje),
- za lepljenje ogledal,
- za lepljenje okenskih polic, letvic, keramičnih ploščic,
- za lepljenje označevalnih napisov
- strešnikov. Za tesnenje in lepljenje, za lepljenje okenskih polic, letvic in strešnikov..

Ni primerna za tesnenje PE, PP, PTFE, PMMA, mehkih plastik, neoprena, bitumna.

**TEHNIČNI PODATKI:****Neutrjen proizvod**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Barva               | bela....                                 |
| Izgled              | tiksotropna pasta                        |
| Prostorninska masa  | 1,57                                     |
| Delovna temperatura | +5 do +40°C (podlaga, tesnilna masa,...) |
| Čas tvorjenja kože  | 15 min (23°C/50% rel. vlaž.)             |
| Hitrost utrjevanja  | 2-3 mm/dan (23°C/50% rel. vlaž)          |

**Utrjen proizvod:**

|                         |                                     |           |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Trdota Shore A          | 55                                  | DIN 53505 |
| Temperaturna obstojnost | -40 do +90°C                        |           |
| Sprememba volumna       | <10%                                |           |
| Modul E 100%            | 1,39 MPa                            |           |
| Natezna trdnost         | >2,20 MPa                           |           |
| Raztezek pri pretrgu    | > 300%                              | DIN 53504 |
| Skladiščenje            | +5 do +25°C (med prevozom do -15°C) |           |
| Rok uporabe             | min. 18 mesecev                     |           |

## UPORABA:

Površine, ki jih lepiti, morajo biti čiste, suhe in brez oljnih madežev. Pri delu uporabljamo pištolo za kartuše. Pred iztiskanjem montiramo na kartušo plastični nastavek, ki je že optimalno profiliran. Pred uporabo priporočamo test oprijemljivosti na podlago. Pri lepljenju lepilo nanašamo v vodoravnih linijah (razmak 10-20 cm). Lepila ne nanašamo točkovno! Za doseganje optimalnih lastnosti priporočamo, da sloj lepila med površinama ni tanjši od 2-3 mm. Zaradi izredno visoke moči lepljenja dodatno pričvrščevanje v večini primerov ni potrebno.

Lepilna masa prične utrjevati po ca 15 minutah, popolnoma utrjena je v 1-5 dneh odvisno od temperature, vlage in debeline tesnilnega spoja. V kolikor nismo iz kartuše v celoti porabili vse tesnilne mase, moramo plastični nastavek na vrhu pri odprtini zapreti s tesnilnim trakom ali drugim priročnim sredstvom. Neutrjeno tesnilno maso lahko očistimo s topili (acetona ali MEK), že utrjeno maso pa lahko odstranimo samo mehansko.

## Barvanje:

Površino lepilne tesnilne mase je možno barvati z večino premazov na vodni osnovi kot 2 komponentnimi premaznimi sistemi. Površine je možno barvati že takoj po nanosu lepilne tesnilne mase. Priporočamo predhodni preizkus.

## Varnostna opozorila:

**Vsebuje:** reakcijski proizvod bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakata in metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakata, N-(3-trimetoksisilil)propil)etilendiamin, N-[3-(dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin, dioktilkositrov bis(acetilacetona). Lahko povzroči alergijski odziv. Varnostni list na voljo na zahtevo.

Verzija: 1.0 01/2017

**IZDELEK SE UPORABLJA V ŠIROKI POTROŠNJI IN ZA PROFESIONALNO UPORABO.**



N°SL20812Q



N°SL20810E

Ti podatki so plod naših dosedanjih izkušenj. Navodila so prirejena za tipične primere. Pri posebnih primerih in izjemnih razmerah ne moremo prevzeti odgovornosti za uspeh pri vašem delu. Upamo, da vam bodo ta navodila v pomoč pri delu z našimi izdelki. V primeru nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj vam je na razpolago naša tehnična služba. Našimi izdelki. V primeru nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj vam je na razpolago naša tehnična služba.