

TS 63

LowEx PRO

1K aerosolska pištolska pena

LASTNOSTI

Enokomponentna, nizkoraztezna poliuretanska pena za pištolo. Ima dober oprijem na različne materiale, kot je les, kamen, kovina ipd. Je enostavna za uporabo s posebnim aplikatorjem. Prosimo da uporabljate aplikator, ki je priporočen od proizvajalca, za najboljše rezultate. Ko se pena med nanosom razširi, je kasnejše raztezanje minimalno. Čas sišenja je odvisen od delovnih pogojev – temperatura in vlaga v zraku. Izdelek ne vsebuje CFC-propelana.

Novodobna kartuša zagotavlja daljši rok uporabe in ohranjanje kvalitete proizvoda.

UPORABA

Priprava podlage

Površina mora biti čista in brez delcev, ki bi zmanjšali oprijem. Za zagotavljanje dobrega sušenja pene, navlažite mineralne in porozne podlage z vodnim sprejem. Zaščitite sosednjo površino. Površina je lahko vlažna, vendar ne hladna ali zamrznjena.

Temperatura nanosa

Delovna temperatura od +5 do +30°C

Temperatura kartuše od +5 do +30°C, lahko skladiščite najmanj 12 mesecev pri sobni temperaturi.

ROK UPORABE / SKLADIŠČENJE

Rok uporabe je 18 mesecev. Za daljšo življenjsko dobo se je potrebno izogniti temperaturam nad +25°C in pod +5°C (shramba pri – 20 °C je možna za krajši čas, npr. med transportom). Med transportom je potrebno doze vedno skladiščiti pokončno tako, da so ventili za iznos zgoraj. Pri transportu z avtom je potrebno doze vedno zaviti v tkanino in jih hraniti v prtljažniku, nikoli na sopotnikovih sedežih v avtu. Zaščititi pred neposrednim soncem in skladiščenjem nad +50°C.

PAKIRANJE

750 ml

Metoda nanosa

- Pred uporabo kartušo dobro pretresite (15-20 krat).
- Odstranite zaščitno kapico iz kartuše in pritrdite aplikator na kartušo. Med uporabo mora iti kartuša obrnjena navzdol. S pomočjo sprožilca lahko kontrolirate količino nanosa.
- Peno nanašajte počasi in previdno.
- Med uporabo večkrat pretresite.
- Ni priporočljivo odstranjevati kartuše, dokler ni popolnoma prazna.
- Pri namestitvi nove kartuše jo dobro pretresite.
- Odstranite staro kartušo in čimhitreje namestite novo, da preprečite vdor zraka v pištolo.
- Strjena pena se lahko odstrani le mehansko.

Omejitve

Omejitve uporabe so odvisne od temperature in vlažnosti v zraku. V suhih razmerah (pozimi, v prostorih s centralnim ogrevanjem, itd), da bi dobili najboljše strukturo PU pene je priporočljivo, da PU peno nanašate v več plasteh z uporabo manjših in enakomernih izlivov oz. nanosov PU pene (do debeline 3-4 cm). V zelo suhih prostorih lahko pena spoka. Razpokanje je začasen učinek in po času izgine.

PODROČJA UPORABE

- izolacija oken in vratnih okvirjev
- tesnenje odprtín v strehi in izolacijskih materialih
- oblikovanje na zvok odpornih plasti
- Namestitev stenskih panelov, strešnikov

POZOR!

- Strjena PU pena mora biti zaščitena pred UV sevanjem s premazom. Oprijemljivost je slaba na polietilenu, teflonu in drugih plastičnih podlagah.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Specifična teža	20 kg/m ³
Čas vezanja	7 - 10 min
Čas utrjevanja	25 - 30 min
Raztezanje	Max. 70 %
Maksimalna širina spoja	5 cm
Temperaturna obstojnost (strjeno stanje PU pene)	- 55 °C do + 90 °C
Rast pritiska	< 150 N/dm ²
Dimenzijska obstojnost	± 5%
Predirljivost vlage	7 x 10 ⁻¹⁰ kg/(m ² ·s·Pa) EN ISO 12086 (1997)
Vodovpojnost po 24urah	Max 1%
Dolgoročno navzemanje vode (strjeno stanje PU pene)	max 20 %
Prepustnost zvoka	60 dB
Izkoristek	Pribl. 40 l

Temperaturna odpornost strjene pene -40 do +90°C, kratkoročno tudi do 120°C.

Vse meritve na normalni temperaturi (+23 +/- -2°C | RH 50 +/- 5%).

Navodila skladiščenja in uporabe preverite ločeno. Za dodatna varnostna navodila, glejte varnostni list izdelka.

Distributer za SLO:
Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska ulica 23
2506 MARIBOR
SLOVENIJA

www.ceresit.si