



La vas že 20 let

AMAL d.o.o.

TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE, INŽENIRING

Koprska 72 A, SI - 1000 Ljubljana

telefon: 01/200 77 40, faks: 01/200 77 41

e-pošta: info@amal.si, amal.si@siol.net, www.amal.si

IMPREGNACIJA 1372

TEHNIČNI LIST

GLOBINSKA IMPREGNACIJA ZA ZAŠČITO ZIDOV, BETONA, KLINKERJA, NARAVNEGA IN UMETNEGA KAMNA – NARAVNI IZGLED

OPIS IN PODROČJA UPORABE

Globinska impregnacija na osnovi siloksana, ki vsebuje topila, je namenjena za zaščito vseh vrst tal, fasad, zidov; betonskih elementov, ki niso namenjeni dodatni obdelavi, ograj, opornih zidov; zidnih in talnih oblog iz betona in klinkerja, naravnega in umetnega kamna, kakor tudi za obnovo kamnoseških del iz peščenjaka, fasad iz naravnega kamna in starinskih zgradb. Še posebej je primerna kot osnovni premaz pod silikonskimi fasadnimi barvami!

LASTNOSTI

Globinska impregnacija dobro prodre v podlago, odbija vodo, zmanjša vpojnost podlage, je paropropusten, omogoča difuzijo in je odporen proti kemikalijam. Premazane podlage optično ne spremeni, zato ohrani naravni videz. Na površine premazane z IMPREGNACIJO 1372 je možno naknadno vgraditi epoksi tlake!

TEHNIČNI PODATKI

Gostota: 0,82 g/cm³
Poraba: Približno 100-400 g/m², odvisno od vpojnosti podlage.
Priporočamo dva nanosa, vendar je število nanosov odvisno od vpojnosti podlage. Točno porabo ugotovite z vzorčnim nanašanjem.
Vsebnost trdne snovi: 10%

PRIPRAVA PODLAGE

Površina mora pred impregniranjem biti suha, očiščena prahu in mastnih madežev. Najboljšo impregnacijo dosežemo na suhi, dobro vpojni podlagi, vendar pa lahko AMAL IMPREGNACIJO 1372 nanašamo tudi na delno vlažen beton ali malto, pa tudi na podlage z višjo pH vrednostjo. Biti mora brez poškodb in razpok, ki jih impregnacija ne more premostiti. Zaradi vsebnosti topila, ki lahko najeda različne umetne materiale, je potrebno dobro zaščititi vse površine, ki jih ne nameravate impregnirati.
Priporočamo delo pri temperaturi zraka in podlage med +5 °C in +25 °C.

NAVODILA ZA UPORABO

Pri delu nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala!
Nerazredčeno impregnacijo na pripravljeno površino enakomerno nanesite s čopičem, kratkodlakim valjčkom ali brizganjem. Za dober vodoodbojni učinek priporočamo dva nanosa "mokro na mokro". **Za marmorne in slabo vpojne površine priporočamo nanos tankega sloja impregnacije!** Odvečno impregnacijo s površine takoj odstranite z mehko krpo. Pri nanašanju v zaprtih prostorih, je potrebno poskrbeti za dobro prezračevanje. O primernosti nanosa se prepričajte z vzorčnim nanosom. Čas sušenja je cca 24 ur.

PORABA

Na pravilno pripravljene podlage je poraba od cca 100 do 400 g/m², odvisno od vpojnosti podlage.

EMBALAŽE	0,75L, 5L, 10L
ORODJE IN ČIŠČENJE	Orodje: čopič, kratkodlaki valjček ali brizganje. Čiščenje orodja: takoj po uporabi lahko orodje očistite z bencinom ali razredčilom.
SKLADIŠČENJE	Hraniti dobro zaprto v hladnem in suhem prostoru, stran od virov vžiga in direktne sončne svetlobe. Originalno zaprt in skladiščen v suhem prostoru (od +5 °C do +25 °C) je rok uporabe neomejen!
OPOZORILA	Impregnacija ne premošča razpok na premazani površini, prav tako ne zlepi slabo vezanih delov na površini! Ne mešajte je z AMAL IMPREGNACIJO 1312 ali drugimi impregnacijami! Po zadnjem nanosu, impregnirano površino najmanj 24 ur zaščitite pred dežjem ali roso oziroma je močite z vodo! Vnetljivo. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe in razpokane kože. Hlapi lahko povzročajo zaspanost in omotico. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati hlapov/meglence. Za gašenje uporabiti pesek, gasilni prah ali ogljikov dioksid. Ne uporabljati vode! Preprečiti stik s kožo in očmi. Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. V suhem stanju je izdelek fiziološko neoporečen!
OPOMBE	Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oziroma izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.
NOVEMBER, 2012	

Proizvajalec in distributer:



AMAL d.o.o.

1000 LJUBLJANA, KOPRSKA 72-A

Tel.: 01/200 77 40

Faks: 01/200 77 41

