

FIX 13

Montažno lepilo za vse gradbene materiale na osnovi sintetične smole z odličnim oprijemom na beton, opeko, les, steklo, keramiko, mavčno ploščo, kovino in nekatere vrste umetnih mas.

LASTNOSTI

- Hiter oprijem.
- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Za porozne in neporozne materiale.
- Nadomešča žebelje in vijake.
- Enostaven nanos.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- UV-stabilno.
- Odporno na atmosferske vplive in staranje.
- Ne povzroča korozije.
- Močan in trajen oprijem.
- Dobra sposobnost zapolnjevanja.

PODROČJE UPORABE

- Uporablja se za lepljenje dekorativnih elementov, lesenih in kovinskih elementov, kabelskih kanalov, talnih in zidnih ploščic ter zaključnih letvic.
- Ni primerno za lepljenje EPS in XPS.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova

sintetične smole in organsko topilo

Videz

bež pasta

Specifična teža

1290 ± 60 kg/m³

Čas tvorjenja kože 23 °C/50 % rel. vlaž.

≈ 15 min.

Čas utrjevanja 23 °C/50 % rel. vlaž. ca.

3 mm/dan

Temperatura nanašanja

od +10 °C do +30 °C

Utrjena masa

Natezna strižna trdnost EN 205

4,0 MPa

Temperaturna obstojnost

od -15 °C do +80 °C

NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti trdne, čiste ter brez prahu in maščob.
- Kartušo zgoraj ob navoju odrežite in privijte konico, ki jo glede na želeno debelino nanosa poševno odrežite.
- Lepilo nanesite točkasto ali linijsko na eno izmed lepljenih površin in nato lepljeni površini stisnite skupaj.
- Če je treba, težje dele dodatno mehansko pritrdite za 24 ur.
- Svežo maso očistite z alifatskim topilom, utrjeno maso pa mehansko.

PAKIRANJE

- 300 ml kartuša

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhih in prezračenih prostorih pri temperaturi med 10 °C in 30 °C, v originalno zaprti embalaži.




ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com