

FIX 14

Montažno lepilo za porozne materiale in stiropor na osnovi akrilne disperzije za lepljenje lesa, betona, keramike, kamna, EPS in XPS, mavčnih plošč ...

LASTNOSTI

- Brez topil.
- Za notranjo uporabo.
- Za porozne materiale.
- Nadomešča žeblice in vijake.
- Enostaven nanos.
- Ne polzi.
- Hiter oprijem.
- Lepilo lahko nanašamo na vlažne površine.
- Odporno je na različne atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.
- Sveže lepilo lahko preprosto očistimo z vodo.
- Okolju prijazno.

PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje različnih poroznih gradbenih materialov, ki niso izpostavljeni velikim obremenitvam, stiropora, dekorativnih ornamentov, okenskih polic, keramičnih ploščic, okrasnih lesenih letvic ...
- Za zapolnjevanje manjših razpok v zidovju.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova	akrilna disperzija
Videz	pasta
Specifična teža	1340 ± 30 kg/m ³
Čas tvorjenja kožice 23 °C/50 % rel. vlaž	25–30 min.
Temperatura nanašanja	od +5 °C do +40 °C

Utrjena masa

Natezna strižna trdnost [EN 205]	3,10 ± 0,20 MPa
Temperaturna obstojnost	od -20 °C do +75 °C

NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti trdne, čiste ter brez prahu in maščob. Odstranite vse odkrušene in slabo vezane dele.
- Kartušo ob navoju odrežite, privijte konico, ki jo glede na zeleno debelino nanosa poševno odrežete.
- Lepilo lahko nanesete tudi na vlažne površine.
- Lepilo nanesite točkasto ali linijsko na eno izmed lepljenih površin.
- Lepljeni površini stisnite skupaj, dokler je lepilo še vlažno [v približno 15 minutah].
- Če je treba, težje dele dodatno mehansko pritrdite za 24 ur.
- Svežo maso in orodje po uporabi očistite z vodo, utrjeno maso pa z vodo ali mehansko.



PAKIRANJE

- 300 ml kartuša

SKLADIŠČENJE


24 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com