

# FIX 31

Izredno hitro tekoče sekundno lepilo brez topil in z visoko močjo lepljenja na dobro prilegajoče se površine. Za lepljenje porcelana, kovin, umetnih mas, gume, kamna, lesa, usnja in stekla.

## LASTNOSTI

- Univerzalno.
- Takojšnja visoka moč lepljenja.
- Transparentno za nevidne spoje.
- Vodoodporno (ne v morski vodi in bazenih).
- Lepljene predmete lahko pomivate v pomivalnem stroju.

## PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje porcelana, kovin, umetnih mas, gume, kamna, lesa, usnja in stekla.
- Ni primerno za PE, PP in PTFE.

## TEHNIČNI PODATKI

Kemijska osnova	etil cianoakrilat
Barva	transparentna
Specifična teža @ 25 °C	1,1
Viskoznost [cP] @ 25 °C	25-50
Natezna trdnost po 24 urah pri 25 °C:	
Jeklo:	190 - 210 kg/cm <sup>2</sup>
Nerjaveče jeklo:	250 - 450 kg/cm <sup>2</sup>
Aluminij:	170 - 190 kg/cm <sup>2</sup>
Baker:	150 - 170 kg/cm <sup>2</sup>
PVC:	40 - 60 kg/cm <sup>2</sup>
ABS:	50 - 70 kg/cm <sup>2</sup>
Polikarbonat:	80 - 120 kg/cm <sup>2</sup>
Polistiren:	30 - 45 kg/cm <sup>2</sup>
NBR guma:	5 - 9 kg/cm <sup>2</sup>
SBR guma:	5 - 10 kg/cm <sup>2</sup>

## NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob.
- Privijte zamašek, da predrete membrano na tubi, in nanesite eno ali več kapljic lepila le na eno izmed lepljenih površin.
- Nanesite le toliko lepila, da se po stisku lepljenih površin naredi tanek sloj.
- Površini takoj stisnite skupaj za nekaj sekund.
- Pomemben je dober stik lepljenih površin.
- Po uporabi očistite konico in privijte pokrovček.
- Čas utrjevanja je odvisen od vrste lepljenih površin, pogojev na lepljenih površinah, gladkosti površine, atmosferskih pogojev....



- Čas utrjevanja na površinah:

Jeklo na jeklo:	10 - 30 sekund
Nerjaveče jeklo:	30 - 60 sekund
Aluminij:	5 - 15 sekund
Pocinkana pločevina:	30 - 90 sekund
ABS na ABS:	5 - 20 sekund
ABS na NBR gumo:	3 - 5 sekund
ABS na les:	5 - 10 sekund
NBR guma na NBR gumo:	5 - 10 sekund
Les:	60 - 75 sekund
Polikarbonat:	20 - 60 sekund
Usnje:	30 - 60 sekund

#### PAKIRANJE

- 3 g in 3x1 g tuba
- 10 g in 20 g steklenička

#### SKLADIŠČENJE

24 mesecev v suhem prostoru pri temperaturah od 20 °C do 25 °C. Za daljše skladiščenje priporočamo hrambo v hladilniku.

#### ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

#### OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**