



Opis

Emajl lak je enokomponentni visokokakovostni zaključni premaz. Njegovo osnovo predstavljajo alkidno vezivo, aditivi in posebni pigmenti. Uporabljate ga lahko za dekoracijo/zaščito notranjih in zunanjih kovinskih ter lesenih površin. Emajl odlikujejo izjemen in stabilen sijaj, dobre elastične lastnosti in lastnosti oprijema na površino. Nanašanje poteka brez ugrezanja laka. Lak ima odlične lastnosti odpornosti na vremenske vplive in svetlobo.

Priporočena uporaba

Izdelek lahko uporabljate kot zaključni premaz za dekoracijo ter zaščito različnih kovinskih in lesenih površin. Prav tako ga lahko uporabljate za zaščito površin plovil, ki niso v stalnem stiku z vodo. Kovinske površine: nanesite dva sloja na barvo Zoralux Basic za kovine (siva/rdeča). Površina mora biti pripravljena na ustrezen način (glej spodaj). Lesne površine: nanesite dva sloja na oljno barvo Zoralux za les. Površina mora biti pripravljena na primeren način. Priporočamo, da drugo plast premaza namažete 24 ur po prvem premazu. Če bo interval med nanosoma daljši od nekaj dni, priporočamo, da površine med slojema popeskate.

TEHNIČNI PODATKI	
Vrsta veziva	Alkidne smole
Gostota	1,0–1,10 g/cm ³ Trdna snov – % prostornine: 51 ± 5 % Trdna snov – % teže: 65 ± 5 %
Zadošča za	10–12 m ² /l, za en sloj 30 µm
Teoretična poraba	0,100–0,110 kg/m ² za 30 µm Količina v praksi je odvisna od obdelave, vrste površine, nanosa in izbranega barvnega odtenka.
Lak postane suh na dotik	4–8 ur
Interval med nanosoma	Po 24 urah
Viskoznost ob dobavi	180–260" D ₄ /20° DIN 53211
Temperatura nanosa:	Od +10 do +35 °C
Temperatura površine	Vsaj 3 °C nad rosiščem.
Lastnosti suhega premaza	Visok sijaj, monotona površina brez napak
VOC	Omejitev ELI za to vrsto izdelka (A/i-SB) 500 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l.
Opomba	Te vrednosti so bile izmerjene pri običajni temperaturi (20 °C) in vlažnosti (največ 70 %). Pri nižjih temperaturah se čas sušenja podaljša, barva pa je bolj trda.
Pakiranje	0,75 l; 2,5 l
Shranjevanje	36 mesecev pri običajnih pogojih skladiščenja
Razredčilo	5220

Barvne odtenki

Glede na barvno lestvico Zoralux.

Priprava površine

Izdelek lahko nanesete na vse temeljne premaze, kot so: Osnovna barva za kovine Zoralux (siva, rdeča) ali oljna barva za les Zoralux. Površina mora biti pripravljena na ustrezen način. Pred nanosom barvo dobro premešajte. Zaključni sloj emajla lahko nanesete po 24 urah. Površina: odstranite olje, maščobe in ostale površinske nečistoče s ščetkanjem in strganjem ter nato površino očistite z razredčilom (razredčilo 5350 Nitro).



Lesna površina: površina mora biti čista; z nje odstranite vosek, smole in maščobo. Lesena površina mora biti suha (vlaga lesa ne sme presegati 15 % za mehki in 12 % za trdi les).

Načini nanosa

Stopnja pretvorbe: moker/suh premaz 1,96.

Nanos: s čopičem, valjčkom, razpršilno pištolo.

Redčenje: s pnevmatsko razpršilno pištolo – najv. 15 %; krtača, valjček – najv. 5–10 %.

Če želite zagotoviti primerno debelino premaza, nanesite dva premaza.

Varnostni ukrepi

Vsebniki imajo varnostne nalepke, ki jih je treba upoštevati. Nadaljnje informacije o nevarnih vplivih in zaščiti so podrobno opisane v posameznih zdravstvenih in varnostnih listih. Varnostni in zdravstveni list je na voljo na zahtevo.